

CABRIES - pantaloni				
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> • 2 tasche sul davanti, • 2 tasche sul retro, • anello portamartello, • buona resistenza ai lavaggi, • buona resistenza alle abrasioni, • risvolto su fondo gambe, • rivetti e travette nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo, • taglio ergonomico di gambe e ginocchia, • tasca laterale sinistra con pattina, • tasca porta monete, • tasca portametro, • tessuto elasticizzato, • tripla cucitura su zone soggette ad usura, • zip YKK®. 			
Manutenzione	<p>Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare; lavaggio a secco con tutti i solventi previsti dalla lettera F più il tetracloroetilene; il capo sopporta l'asciugatura in tamburo rotativo, con programma di asciugatura a temperatura ridotta; stiratura a bassa temperatura (max 110 °C).</p> <p>  </p>			
	<table border="1"> <tr> <td>cod.prod.</td> <td>V495-0-00 blu jeans</td> </tr> <tr> <td>taglie</td> <td>44 – 64</td> </tr> </table>	cod.prod.	V495-0-00 blu jeans	taglie
cod.prod.	V495-0-00 blu jeans			
taglie	44 – 64			



SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

metodo di prova	Descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo/ range
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	
		cotone: 70%	
		poliestere: 28%	
		elastan: 2%	
	EN ISO 12127:1997	Peso per unità di area	330 g/m ² ±5%
	EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 3071)	Determinazione del pH dell'estratto acquoso	pH 5,3 3,5 <Ph <9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca di ammine aromatiche e cancerogene nei coloranti azoici	Non rilevate ≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3	Stabilità dimensionale (4N-40°C)	Ordito : -0,7% ±3% Trama : -0.8%
	ISO 5077:2007/ ISO 6330		

EN ISO 13934-1	Determinazione della resistenza alla trazione	ordito: 940 N trama: 860 N		
EN ISO 13937-2	Determinazione della forza di lacerazione	ordito: 28 N trama: 36 N		
EN ISO 12947-2	Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale	28300 cicli		
ISO 105-E04	Solidità del colore al sudore	Acido	Alcalino	1-5
	<i>Variatione del colore:</i>	4-5	4-5	
	<i>Scarico:</i>			
	acetate	4-5	4	
	cotton	4-5	4	
	nylon	4-5	4-5	
	polyester	4-5	4-5	
	woll	4-5	4-5	
EN ISO 105-C06	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C			1-5
	<i>Variatione di colore</i>	4-5		
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4-5		
	cotone	4-5		
	nylon	4-5		
	poliestere	4-5		
	acrilico	4-5		
lana	4-5			
EN ISO 105 D01	Solidità del colore al lavaggio a secco			1-5
	<i>Variatione di colore</i>	4-5		
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4-5		
	cotone	4		
	nylon	4-5		
	poliestere	4-5		
	acrilico	4-5		
lana	4-5			
EN ISO 105-X11	Solidità del colore alla stiratura a 110° C	<i>Variatione di colore:</i>		1-5
		secco: 4-5 umido: 4-5		
EN ISO 105-X12	Solidità del colore allo sfregamento	Scarico		1-5
		secco: 4-5 umido: 2-3		